



COUROS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

ACRYLUX H-091

APLICAÇÃO:

Impregnação de tecidos e não tecidos para a produção de contraforte.
Como resina endurecedora para back carpet, combinada com outros acrílicos ou látex SBR.

PROPRIEDADES:

- Proporcionar filme rígido, transparente e incolor somente a temperaturas acima de 90°C.
- Especialmente indicado para produção de contrafortes.
- Resina termoplástica moldável a quente.
- Pode ser composto por outras dispersões aquosas acrílicas e a base de látex SBR.
- Produto apresenta alta capacidade de dispersão de cargas.
- Para espessamento recomendamos o LUMENCRYL EA-02.
- Facilmente emulsionável.
- Não forma filme em temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido branco.
Caráter Químico	Copolímero de estireno acrílico em emulsão.
Caráter Iônico	Aniônico
Teor de Sólidos %	49,0 - 51,0
pH (tal qual)	8,0 – 9,0
Viscosidade Brookfield cP (H1 V20) 25°C	≤ 100
Densidade g/ml 25°C	1,02 – 1,10
Solubilidade	Miscível em água
Estabilidade	Boa, durante 1 ano, desde que armazenado na embalagem original, fechada e a temperatura entre 5°C e 30°C.
Prazo de validade	6 meses

CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO: Todo produto químico deve ser manipulado com cuidado. Embora não apresente risco durante a manipulação deve-se fazer o uso de EPI's tais como: luvas de borracha e óculos de segurança. Sua embalagem não deve ser reaproveitada e pessoas não aptas devem se manter afastadas. O produto deve ser armazenado em local fresco e ventilado, não expor ao calor.

Todas as recomendações técnicas dos nossos folhetos são indicações exemplificadas da aplicação dos nossos produtos e correspondem ao atual estágio de nossos conhecimentos.

Todos os nossos produtos são cuidadosamente examinados, porém estando seu emprego fora do controle, não poderemos aceitar responsabilidades pelos danos diretos ou indiretos que possam resultar de um armazenamento inadequado ou aplicação indevida.

Se necessário a Lumen Química Ltda. possui laboratório equipado e pode ajudar no desenvolvimento de novos produtos de seus clientes ou esclarecer dúvidas quanto ao uso de seus produtos.

Este boletim é apenas informativo, não devendo ser usado como especificação, podendo ser alterado a qualquer momento, sem consulta prévia.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

A LUMEN Química dispõe de Ficha de Dados de Segurança (FDS)/Ficha de Informação de Segurança de produtos Químicos (FISPQ) para fornecimento, com detalhes de segurança e proteção individual, relativo à sua linha de produtos.

LUMEN QUÍMICA LTDA – www.lumenquimica.com.br

Rodovia Abel Fabrício Dias, nº 196

Distrito Industrial

Roseira – SP

CEP - 12.580-320

Fábrica: +55 12 3646-9000 – fabrica@lumenquimica.com.br

Escritório Comercial: +55 11 3642-1127 – vendas@lumenquimica.com.br